


POLYURETANSLANG 1082




Poliuretanslang med vägg tjocklek ca 1,4 mm mellan spiralen som är mellan 1,0 till 1,4 mm tjock. För utsugning av mycket slitande material, såsom metallspån, granulat och spanmål etc. slangen är lätt och flexibel samt slät insida. God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm mmvp	Böj radie mm	Vikt kg/m	längd m
1082-0025	25	4,1	9400	47	0,31	10
1082-0032	32	3,2	9400	60	0,45	10
1082-0038	38	3,1	8400	69	0,51	10
1082-0050	50	2,9	8000	87	0,71	10
1082-0065	65	2,4	6750	112	0,89	10
1082-0075	75	2,0	6000	126	1,03	10
1082-0102	102	1,5	4500	165	1,30	10
1082-0127	127	1,30	3125	203	1,63	10
1082-0152	152	1,05	2500	242	1,92	10
1082-0180	180	0,75	1875	285	2,61	10
1082-0203	203	0,75	1875	321	2,89	10

*Angivna värden gäller vid +20°C

POLYURETANSLANG 1083

PUX



Poliuretanslang med vägg tjocklek ca 1,9 mm mellan spiralen som är mellan 1,6 till 3,0 mm tjock. Slitgodsslang för transport av t.e.x. sand, grus, sten och byggnadsavfall. slangen har låg vikt och relativt flexibel samt extremt god slitstyrka. God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm mmvp	Böj radie mm	Vikt kg/m	längd m
1083-0038	38	4,4	9600	95	0,78	10
1083-0050	50	4,0	9600	125	0,95	10
1083-0065	65	3,3	9100	165	1,33	10
1083-0075	75	2,90	9100	190	1,68	10
1083-0100	100	2,1	8900	250	2,32	10
1083-0125	125	1,6	8900	315	3,01	10
1083-0150	150	1,5	8370	375	4,15	10
1083-0180	180	1,2	7830	450	5,52	10
1083-0200	200	1,0	6750	500	6,06	10

*Angivna värden gäller vid +20°C

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

